



エコプラス G81 指定色ゴールド 採用例 1
Example of use 1
Ecoplus G81 Gold(Customer-specific color)



エコプラス G81 指定色シルバー 採用例 2
Example of use 2
Ecoplus G81 Silver(Customer-specific color)

エコプラス G81

TX フリー自動車内外装用

速乾アクリルウレタン 2 液型塗料

Ecoplus G81

TX FREE Quick drying type

2-component Reactive Type Acrylic Urethane (2K)

Coating for Interior Exterior Automotive parts.

製品概要

環境負荷の大きなトルエン・キシレンを含まない環境に配慮した

TX フリーのアクリルウレタン 2 液型塗料です。

特に耐薬品性、耐不粘性、耐光性 (FOM) が優れている。

1 液ラッカー塗料に匹敵する指触乾燥性を有している大変作業性の良い塗料です。

Product Description

This product is Reactive-Type Acrylic Urethane which does not contain toluene, xylene, Ethylbenzene of the solvent which has a big environmental load.

Features of this product, chemical resistance, tack resistance, Light resistance (FOM).

Quick drying, Excellent workability.

泰栄産業株式会社は自動車内外装部品
(純正 OEM)向けを主用途としたメタリック塗料の
開発製造を得意とする塗料製造会社です

We are paint manufacturer that
specializes in the development and production of
Metallic paint for OEM Automotive exterior and
interior parts.

泰栄産業株式会社

本社工場

〒224-0025

神奈川県横浜市都筑区早渕 1 丁目 1 番 3 号

電話 045-591-2121 FAX 045-591-2124

中部営業所 (岐阜)

〒501-6331

岐阜県羽島市堀津町横手 1 丁目 3 4 - 1

電話 058-398-3794 FAX 058-398-4041

TAIEI INDUSTRIES Co.,Ltd.

Head office & factory

1-1-3 Hayabuchi, Tsuzuki-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
224-0025, Japan

TEL+81-45-591-2121 FAX+81-45-591-2124

Gifu Sales Office

1-34-1, Hottsu-cho Yokote,
Hashima-shi, Gifu-ken,
501-6331, Japan

TEL+81-58-398-3794 FAX+81-58-398-4041

Web: <http://taiei.ecnet.jp>

E-mail : info@taiei.ecnet.jp



ISO9001:2008 認証取得

塗装仕様 Painting specification

項目 Item	使用条件 Legal Reference
配合比 (重量比計算) Mixing ratio (weight ratio calculation).	主剤/硬化剤/シンナー 100/10/100-120 (塗色と硬化剤の種類により変わります。) Paint/Hardener/Thinner 100/10/100-120 Mixing ratio Varies according to type of Hardener
調合後の可使時間 Pot life	8 時間 8hours
塗装粘度 Paint Viscosity (Diluted)	13±3 秒 アネスト岩田 NK-2 カップ、23℃ (塗色により粘度は変わります。) 13±3sec (Anest Iwata NK-2 cup, 23℃) Viscosity Varies according to each Colors.
霧化エア圧(スプレーガン) Air Pressure	0.2-0.3Mpa
標準膜厚 Standard thickness	15-20μ
標準乾燥温度 Paint drying temperature	70℃×30 分 70℃×30min

素材 Material	シンナー Thinner	
ABS PC/ABS	揮発標準 Standard volatility	揮発遅い Slow volatility
	YD-319 シンナー YD-319 thinner PRTR 対応 1019 シンナー PRTR1019 thinner	YD-319-S シンナー YD-319-S thinner
	硬化剤 Hardener	
	標準型 Standard-type	
Ecohard D-50		

硬化剤の種類による塗料配合比

Paint weight ratio depending on the type of Hardener

色によって若干配合比が変わることがあります。

weight ratio is change according to color.

硬化剤の種類 Type of Hardener	配合比 Paint mixing ratio	主剤/硬化剤/シンナー Paint/hardener/thinner
エコハード D-50 Ecohard D-50	主剤/硬化剤/シンナー Paint/hardener/thinner	100/10/100-120

エコプラス G81 塗膜性能 Ecoplus G81 Paint Film Performance

評価項目	試験判定方法	結果
硬度 Film Hardness	三菱 Hi ユニ鉛筆 Mitsubishi Hi uni	F
密着性 Initial Adhesion	1mm 碁盤目セロテープ剥離 1.0mm cross cut peeling Scotch tape	100/100
耐衝撃性 Impact resistance	デュボン式衝撃試験機 2.9N(300gf)×20cm以上 Dupont Impact Tester 2.9N (300gf) × more than 20 cm	合格 PASS
不粘着性 Tack resistance	ガーゼ、70℃×2時間、500gf×直径40mm, Gauze, 70℃ × 2hours, 500gf ×40 mm in diameter	合格 PASS
耐湿付着性 Adhesion in humid condition	50℃、98%RF 240hr、その後付着性試験をする。50℃、Humidity 98%×240hours	100/100
耐水変色性 Water discoloration resistance	試験面に密着したリング内に5mlのNaOH(0.1N)滴下し、55℃×4時間 5 ml of distilled water add dropwise to the test surface. Put into a thermostat 55℃ × 4 hours,	ΔE* =0.8 以内 Within ΔE * 0.8
耐アルカリ性 Alkali resistance	試験面に密着したリング内に5mlのNaOH(0.1N)滴下し、55℃×4時間 NaOH (0.1N) add dropwise to the test surface. thermostat 55℃ × 4 hours,	ΔE* =1.5 以内 Within ΔE * 1.5
耐酸性 Acid resistance	試験面に密着したリング内に5mlのH2SO4(0.1N)滴下し、23℃×24時間 5 ml of H2SO4 (0.1N) add dropwise to the test surface. 23℃ × 24 hours,	ΔE* =1.5 以内 Within ΔE * 1.5
耐揮発油性 Volatile solvent resistance	1号RTに常温で3hr浸漬する。 Volatile solvent No.1, immersed in 20℃ × 3 hours	合格 PASS
乾布摩性 Color fastness to dry rubbing	学振式摩耗試験機ガーゼを5枚重ね荷重500g×200回 Gakushin-Type Rubbing Tester (Cotton gauze) 500gr×200times	素地露出無し合格 PASS
耐アルコール系ヘアリキッド Alcohol-based hair liquid resistance	アルコール系ヘアリキッド(1g/100cm ²) 80℃×168時間後 2kg×200回摩耗試験 alcohol hair Liquid dropped into test surface(1g/100cm ²) thermostat 80℃×168hours → Abrasion test (2.0kg×200times)	素地露出無し合格 PASS
耐牛脂 Beef tallow resistance	牛脂(2g/100cm ²) 80℃×168時間後 2kg×200回摩耗試験 Beef tallow dropped into test surface(1g/100cm ²)、Put into a thermostat 80℃×168hours → Abrasion test (2.0kg×200times)	素地露出無し合格 PASS
耐サンスクリーン性 Sunscreen-resistant	日焼け止めクリーム(0.5g/100cm ²) 55℃×4時間後 2kg×200回摩耗試験 Sun protect cream dropped into test surface(1g/100cm ²)、Put into a thermostat 55℃×4hours → Abrasion test (2.0kg×200times)	素地露出無し合格 PASS
耐光性 Light resistance	FOM(フェードメーター) 400時間 FOM(UV Fade Meter)400hours	光沢保持率90%以上 ΔE*3.0 以内 Gloss retention : more than 95%, Within ΔE * 3.0
促進耐候性 Weathering test	SWOM(サンシャイン ウェザー メーター) 1000時間 SWOM(UV (Sunshine weather meter Meter) 1000Hrs	光沢保持率85%以上 ΔE*3.0 以内 Gloss retention more than 85% within ΔE*3.0